BĂNG KEO BỌT ACRYLIC · CODE 1080GF

AFT 1080GF

ISSUED January 2016 | REVIEWED June 2026 | PAGE 1

MÔ TẢ SẢN PHẨM

MightyLoc AFT 1080GF là băng keo Acrylic Foam Tape màu xám được thiết kế cho nhiều ứng dụng dán kết khác nhau đòi hỏi độ bám dính và độ bền cao. Sản phẩm có khả năng kháng hóa chất tốt và chịu được nhiệt độ cao. Băng keo này phù hợp để dán kết nhiều loại bề mặt thường dùng trong ngành biển hiệu và gia công kim loại, bao gồm kim loại, Nhôm, Thép không gỉ, Acrylic, kính, v.v. Các đặc tính nhớt đàn hồi đặc biệt cho phép băng keo giãn dài, bù trừ cho sự co và giãn khác nhau giữa các bề mặt dán kết không đồng nhất do tiếp xúc với chu kỳ nhiệt độ khắc nghiệt.

CÁC KHU VỰC ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU

- Gia cố cửa kim loại
- Lắp đặt phụ kiện ô tô
- Gia công nóc xe tải
- Biển hiệu ngoài trời
- Dán kết gia cố thang máy
- Lắp đặt mặt dựng tòa nhà

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày:	0.8mm
Chất kết dính:	Acrylic
Lớp mang băng keo:	Acrylic foam
Màu lớp xốp:	Xám
Lớp lót tách:	Màng PE Đỏ
Độ bền bóc 180° (lưu giữ 24 Giờ):	≥3000 g/25mm
Độ bền cắt động: (ASTM D1002) Lên Thép không gỉ Nhiệt độ phòng sau 24 giờ	≥6000 g/cm²
Nhiệt độ thi công:	15 - 35 Deg C
Nhiệt độ sử dụng:	-10 to 90 Deg C
Chiều dài cuộn tiêu chuẩn:	33m
Chiều rộng cuộn tiêu chuẩn:	800 mm

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Tất cả bề mặt dự định dán kết phải được làm sạch và làm khô đầy đủ và kỹ lưỡng trước khi thi công. Khuyến nghị cao việc chà nhám trước khi dán kết. Bề mặt phải sạch bụi, bẩn, dầu, mỡ và mọi loại cặn dư. Bề mặt bẩn hoặc nhiễm bẩn ảnh hưởng xấu đến độ bám dính và độ bền kết dính. IPA hay IsoPropyl Alcohol thường được dùng để làm sạch thông thường và dung môi Heptane có thể được dùng để làm sạch bề mặt dính dầu hoặc mỡ. Không dùng dung môi gốc dầu để chuẩn bị bề mặt trước khi dán kết.

BẢO QUẢN

Khuyến nghị cao việc bảo quản sản phẩm này ở nhiệt độ ổn định trong khoảng 25°C - 30°C. Sản phẩm này không được để tiếp xúc với độ ẩm cao và ánh nắng trực tiếp trong quá trình bảo quản. Giữ sản phẩm chưa dùng tránh xa bụi và mỡ.

HẠN SỬ DỤNG

Sản phẩm này có hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

TUYÊN BỐ BẢO HÀNH GIỚI HẠN :

Các sản phẩm được bảo hành không có lỗi về tay nghề và vật liệu tại thời điểm giao hàng. Vitrochem Technology Pte Ltd sẽ thay thế hoặc hoàn tín dụng cho bất kỳ vật liệu nào mà chúng tôi xác định là bị lỗi. Trước khi sử dụng, người dùng phải tự xác định tính phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng dự kiến, và chịu mọi rủi ro cũng như trách nhiệm pháp lý phát sinh liên quan.

COMPLIANCE AND QUALITY

RoHS statements and Safety Data Sheets for this product are available on request. Contact the MightyLoc team and we will send the current documents.

Vitrochem Technology Pte Ltd

1, Bukit Batok Crescent, #05-40 WCEGA Plaza, Singapore 658064 · +65 6766 7191 · +65 6766 7187 · www.mightyloc.com

Data last reviewed **June 2026**.

All recommendations for the use of our products are based on the current state of our knowledge. The Buyer remains responsible for satisfying itself that the product is suitable for its intended process or purpose. Since we cannot control the application, use, or processing of the product, we accept no responsibility on that basis. Refer to the current controlled data sheet, or contact us, before production use.