



BĂNG KEO BỌT ACRYLIC · CODE 1200GF

# AFT 1200GF

ISSUED January 2016

REVIEWED June 2026

PAGE 1

## MÔ TẢ SẢN PHẨM

MightyLoc AFT 1200GF là một loại Acrylic Foam Tape màu xám được thiết kế cho nhiều ứng dụng dán kết khác nhau đòi hỏi độ bám dính và độ bền vượt trội. Sản phẩm thể hiện khả năng kháng hóa chất và kháng nhiệt độ cao tốt. Loại băng keo này phù hợp để dán kết nhiều loại vật liệu nền thường dùng trong ngành biển hiệu và gia công kim loại, bao gồm kim loại, Aluminium, Stainless steel, Acrylic, kính, v.v. Các đặc tính viscoelastic độc đáo cho phép nó giãn dài, bù trừ cho các mức độ co ngót và giãn nở khác nhau giữa những vật liệu nền không đồng nhất được dán kết do tiếp xúc với chu kỳ nhiệt độ khắc nghiệt.

## CÁC LĨNH VỰC ỨNG DỤNG ĐIỂN HÌNH

- Thanh gia cường cửa kim loại
- Lắp đặt phụ kiện ô tô
- Gia công mũi xe tải
- Biển hiệu ngoài trời
- Dán kết thanh gia cường thang máy
- Lắp đặt mặt dựng tòa nhà

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày:	2.00mm
Chất kết dính:	Acrylic
Lớp nền băng keo:	Acrylic foam
Màu bột xốp:	Xám
Lớp lót tách:	Red PE Film
Khả năng kháng nhiệt độ (°C) – Ngắn hạn	≥150
Khả năng kháng nhiệt độ (°C) – Dài hạn	≥80
Độ bền cắt động (gf/cm <sup>2</sup> ) Trước 20 phút	≥3'000
Độ bền cắt động (gf/cm <sup>2</sup> ) Sau 24 giờ	≥4'000
Độ bám dính bóc tách (gf/25mm)	≥4'000
Lực giữ (Hr) Stainless Steel, 24 Giờ, Tải trọng tĩnh 1000 Gram	24

## CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Tất cả các bề mặt dự định dán kết phải được làm sạch và làm khô đầy đủ và kỹ lưỡng trước khi thi công. Rất khuyến nghị nên chà nhám trước khi dán kết. Bề mặt phải sạch bụi, bẩn, dầu, mỡ và cặn dưới mọi hình thức. Bề mặt bẩn hoặc nhiễm bẩn ảnh hưởng xấu đến độ bền dán kết và độ bám dính. IPA hay IsoPropyl Alcohol thường được dùng để vệ sinh tổng quát và dung môi Heptane có thể được dùng để làm sạch các bề mặt dính dầu hoặc mỡ. Không sử dụng các dung môi gốc dầu để chuẩn bị bề mặt trước khi dán kết.

## BẢO QUẢN

Rất khuyến nghị bảo quản sản phẩm này ở nhiệt độ không đổi trong khoảng 25°C - 30°C. Không để sản phẩm này tiếp xúc với độ ẩm cao và ánh nắng trực tiếp trong quá trình bảo quản. Giữ sản phẩm chưa sử dụng tránh xa bụi và mỡ.

## HẠN SỬ DỤNG

Sản phẩm này có hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

## TUYÊN BỐ BẢO HÀNH GIỚI HẠN :

Sản phẩm được bảo hành không có khuyết tật về tay nghề và vật liệu tại thời điểm giao hàng. Vitrochem Technology Pte Ltd sẽ thay thế hoặc hoàn tin dụng cho bất kỳ vật liệu nào mà chúng tôi xác định là có khuyết tật. Trước khi sử dụng, người dùng phải xác định sự phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng dự kiến, và chịu mọi rủi ro cũng như trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc đó.

## ■ COMPLIANCE AND QUALITY

---

Made under the ISO 9001 quality management system of Vitrochem Technology. RoHS declarations and Safety Data Sheets are available on request.

---

### **Vitrochem Technology Pte Ltd**

1, Bukit Batok Crescent, #05-40 WCEGA Plaza, Singapore 658064 · +65 6766 7191 · +65 6766 7187 · [www.mightyloc.com](http://www.mightyloc.com)

Data last reviewed **June 2026**.

All recommendations for the use of our products are based on the current state of our knowledge. The Buyer remains responsible for satisfying itself that the product is suitable for its intended process or purpose. Since we cannot control the application, use, or processing of the product, we accept no responsibility on that basis. Refer to the current controlled data sheet, or contact us, before production use.