



BĂNG KEO BỌT ACRYLIC · CODE 2064WF

AFT 2064WF

ISSUED January 2016

REVIEWED June 2026

PAGE 1

MÔ TẢ SẢN PHẨM

MightyLoc AFT 2064WF là loại Acrylic Foam Tape màu trắng, được thiết kế cho nhiều ứng dụng dán đòi hỏi độ bám dính và độ bền vượt trội. Sản phẩm có khả năng kháng hóa chất và chịu nhiệt độ cao tốt. Băng keo này phù hợp để dán nhiều loại bề mặt thường dùng trong ngành biển hiệu và gia công kim loại, bao gồm kim loại, Aluminum, Stainless steel, Acrylic, kính, v.v. Đặc tính nhớt-đàn hồi độ dẻo cho phép băng keo giãn dài, đáp ứng các mức co và giãn khác nhau giữa các bề mặt được dán do tiếp xúc với chu kỳ nhiệt độ khắc nghiệt.

CÁC LĨNH VỰC ỨNG DỤNG ĐIỂN HÌNH

- Lắp đặt thanh chắn hông ô tô
- Lắp đặt tấm che nắng ô tô
- Gia công mui xe tải
- Biển hiệu ngoài trời
- Dán thanh tăng cứng kim loại
- Tấm ốp ngoài trời
- Lắp đặt mặt dựng tòa nhà

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày:	0.64mm
Chất kết dính:	Acrylic
Lớp nền băng keo:	Acrylic foam
Màu xốp:	Trắng
Lớp lót tách:	Màng PE đỏ
Độ bền bóc 180° (lưu giữ 24 giờ):	≥6000 gf/cm ²
Độ bền kéo	≥4000 g/25mm
Lực giữ Stainless Steel, nhiệt độ 80°C tải tĩnh 1000 m	>24
Nhiệt độ thi công:	15 - 35 Deg C
Khả năng chịu nhiệt:	≥100 Deg C
Chiều dài cuộn tiêu chuẩn:	33m
Chiều rộng cuộn tiêu chuẩn:	800 mm

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Tất cả bề mặt cần dán phải được làm sạch và làm khô đầy đủ, kỹ lưỡng trước khi thi công. Khuyến nghị mạnh việc chà nhám trước khi dán. Bề mặt phải sạch bụi, bẩn, dầu, mỡ và mọi loại cặn. Bề mặt bẩn hoặc nhiễm bẩn ảnh hưởng xấu đến độ bám dính và lực kết dính. IPA hoặc IsoPropyl Alcohol thường được dùng để vệ sinh chung và dung môi Heptane có thể dùng để làm sạch bề mặt dính dầu mỡ. Không dùng dung môi gốc dầu để chuẩn bị bề mặt trước khi dán.

BẢO QUẢN

Khuyến nghị mạnh việc bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ ổn định trong khoảng 25°C - 30°C. Không để sản phẩm tiếp xúc với độ ẩm cao và ánh nắng trực tiếp trong quá trình bảo quản. Giữ phần sản phẩm chưa dùng tránh xa bụi và mỡ.

HẠN SỬ DỤNG

Sản phẩm này có hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

TUYÊN BỐ BẢO HÀNH GIỚI HẠN :

Sản phẩm được bảo hành không có lỗi về tay nghề và vật liệu tại thời điểm giao hàng. Vitrochem Technology Pte Ltd sẽ thay thế hoặc hoàn tiền cho bất kỳ vật liệu nào chúng tôi xác định là có lỗi. Trước khi sử dụng, người dùng phải tự xác định tính phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng dự kiến, và chịu mọi rủi ro cùng trách nhiệm pháp lý liên quan.

■ COMPLIANCE AND QUALITY

Made under the ISO 9001 quality management system of Vitrochem Technology. RoHS declarations and Safety Data Sheets are available on request.

Vitrochem Technology Pte Ltd

1, Bukit Batok Crescent, #05-40 WCEGA Plaza, Singapore 658064 · +65 6766 7191 · +65 6766 7187 · www.mightyloc.com

Data last reviewed **June 2026**.

All recommendations for the use of our products are based on the current state of our knowledge. The Buyer remains responsible for satisfying itself that the product is suitable for its intended process or purpose. Since we cannot control the application, use, or processing of the product, we accept no responsibility on that basis. Refer to the current controlled data sheet, or contact us, before production use.