BĂNG KEO BỌT ACRYLIC · CODE 2120WF

AFT 2120WF

ISSUED January 2016 | REVIEWED June 2026 | PAGE 1

MÔ TẢ SẢN PHẨM

MightyLoc AFT 2120WF là băng keo xốp Acrylic màu trắng được thiết kế cho nhiều ứng dụng dán khác nhau đòi hỏi độ bám dính và độ bền vượt trội. Sản phẩm có khả năng kháng hóa chất và chịu nhiệt độ cao tốt. Băng keo này phù hợp để dán nhiều loại bề mặt thường dùng trong ngành biển hiệu và gia công kim loại, bao gồm kim loại, Nhôm, Thép không gỉ, Acrylic, kính, v.v. Các đặc tính nhớt đàn hồi độc đáo cho phép sản phẩm giãn dài, thích ứng với các mức độ co và giãn khác nhau giữa những bề mặt được dán do tiếp xúc với chu kỳ nhiệt độ khắc nghiệt.

CÁC LĨNH VỰC ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU

- Lắp đặt tấm chắn bên hông xe ô tô
- Lắp đặt tấm che nắng xe ô tô
- Gia công mui xe tải
- Biển hiệu ngoài trời
- Dán thanh tăng cứng kim loại
- Tấm ốp ngoài trời
- Lắp đặt mặt dựng tòa nhà

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày:	1.2mm
Chất kết dính:	Acrylic
Lớp nền băng keo:	Acrylic foam
Màu xốp:	Trắng
Lớp lót tách:	Red PE Film
Độ bền bóc 180° (lưu giữ 24 giờ):	≥3200 g/25mm
Độ bền cắt động: (ASTM D1002) Với Thép không gỉ Nhiệt độ phòng sau 24 giờ	≥6500 g/cm²
Nhiệt độ thi công:	15 - 35 Deg C
Nhiệt độ làm việc:	-10 to 90 Deg C
Chiều dài cuộn tiêu chuẩn:	33m
Chiều rộng cuộn tiêu chuẩn:	800 mm

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Tất cả bề mặt cần dán phải được làm sạch và làm khô đầy đủ, kỹ lưỡng trước khi thi công. Khuyến nghị nên chà nhám trước khi dán. Bề mặt phải sạch bụi, bẩn, dầu, mỡ và mọi loại cặn bám. Bề mặt bẩn hoặc nhiễm bẩn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng dán và độ bám dính. IPA hoặc IsoPropyl Alcohol thường được dùng để làm sạch tổng quát, và dung môi Heptane có thể được dùng để làm sạch các bề mặt dính dầu hoặc mỡ. Không sử dụng dung môi gốc dầu để chuẩn bị bề mặt trước khi dán.

BẢO QUẢN

Rất khuyến nghị bảo quản sản phẩm này ở nhiệt độ ổn định trong khoảng 25°C - 30°C. Không để sản phẩm này tiếp xúc với độ ẩm cao và ánh nắng trực tiếp trong quá trình bảo quản. Giữ sản phẩm chưa sử dụng tránh xa bụi và mỡ.

HẠN SỬ DỤNG

Sản phẩm này có hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

TUYÊN BỐ BẢO HÀNH GIỚI HẠN :

Sản phẩm được bảo hành không có lỗi về tay nghề và vật liệu tại thời điểm giao hàng. Vitrochem Technology Pte Ltd sẽ thay thế hoặc hoàn tiền cho bất kỳ vật liệu nào mà chúng tôi xác định là bị lỗi. Trước khi sử dụng, người dùng phải tự xác định mức độ phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng dự kiến, và chịu mọi rủi ro cùng trách nhiệm pháp lý liên quan.

COMPLIANCE AND QUALITY

RoHS statements and Safety Data Sheets for this product are available on request. Contact the MightyLoc team and we will send the current documents.

Vitrochem Technology Pte Ltd

1, Bukit Batok Crescent, #05-40 WCEGA Plaza, Singapore 658064 · +65 6766 7191 · +65 6766 7187 · www.mightyloc.com

Data last reviewed **June 2026**.

All recommendations for the use of our products are based on the current state of our knowledge. The Buyer remains responsible for satisfying itself that the product is suitable for its intended process or purpose. Since we cannot control the application, use, or processing of the product, we accept no responsibility on that basis. Refer to the current controlled data sheet, or contact us, before production use.