



KEO TIẾP XÚC • CODE HM105NF

Taftbond HM105NF

Contact Adhesive

ISSUED September 2023

REVIEWED June 2026

PAGE 1

ĐẶC TÍNH

Taftbond HM105NF là phiên bản không bắt cháy của keo tiếp xúc HM105 GPC, thường được sử dụng trong các dự án khoan hầm để dán gioăng EPDM vào các đốt bê-tông. Ngoài khả năng kết dính cao với nhiều loại nền vật liệu khác nhau (bê-tông, gỗ, kim loại, cao su, vật liệu tấm lớp và nhiều loại khác), sản phẩm này lý tưởng cho các ứng dụng tại công trường có nguy cơ tiếp xúc với tia lửa hàn, giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ cháy nổ. Taftbond HM105NF còn được đặc chế để duy trì độ chảy mượt mà mà không bị gel hóa nhanh như các loại keo tiếp xúc thông thường. Điều này giúp loại bỏ hiện tượng vón cục không đều, mang lại tốc độ thi công nhanh và chất lượng ổn định.

TÍNH NĂNG

- Không bắt cháy
- Bảo quản ổn định
- Khả năng kết dính cao với nhiều loại nền vật liệu
- Thời gian khô bề mặt nhanh và hình thành độ bám dính nhanh


THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU BIỂU

ĐẶC TÍNH	THÔNG SỐ
Màu sắc	Chất lỏng nhớt màu vàng nhạt
Độ nhớt (Brookfield, Spindle 2 tại 20 rpm, 25°C)	4500 ± 50 cps
Khối lượng riêng (gm/ml)	1.5 ± 0.5
Điểm chớp cháy (ASTM D3828-18a, 2021)	50°C
Thời gian khô bề mặt (30°C)	Khoảng 10 - 15 phút
Khối lượng tịnh	5.5 kg mỗi hộp
Hạn sử dụng	12 tháng kể từ ngày sản xuất
Điều kiện bảo quản	Bảo quản ở nơi mát mẻ, tránh ánh nắng trực tiếp

■ HIỆU SUẤT KẾT DÍNH (CẮT CHỐNG LỚP, THÉP KHÔNG GỈ VỚI THÉP KHÔNG GỈ)

THỜI GIAN ĐÓNG RẮN	ĐỘ BỀN LIÊN KẾT TRUNG VỊ
2 hours	16.33 kGF
4 hours	18.27 kGF
6 hours	20.70 kGF
24 hours	21.00 kGF

■ BIỂU ĐỒ ĐỘ BỀN CẮT CHỐNG LỚP



Được tái tạo từ TDS nguồn. Độ bền liên kết trung vị tăng từ 16.33 kGF ở 2 hours lên 21.00 kGF ở 24 hours.

XỬ LÝ VÀ THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	Kết quả tốt nhất đạt được trên các bề mặt sạch, khô. Dầu, mỡ và các chất gây ô nhiễm khác có thể được loại bỏ bằng cách lau bằng IPA, acetone hoặc MEK. Tham khảo hướng dẫn phương pháp thi công trước khi bắt đầu ứng dụng kết dính.
Thi công	Thoa keo lên cả hai bề mặt. Dán ngay khi bề mặt hết độ dính, trong vòng 5 to 10 minutes (tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường xung quanh).
Thời gian ép tiếp xúc	Đối với việc ép tấm bề mặt lớn, sau khi dán, áp lực đều từ trong ra ngoài, đảm bảo tránh bất kỳ hiện tượng bẫy khí nào.
Thời gian đóng rắn	Độ bền liên kết tăng theo thời gian. 80% độ bền tối đa đạt được sau khoảng 2 hours, 90% trong vòng 4 hours, và đóng rắn hoàn toàn sau 6 hours (tùy thuộc vào điều kiện môi trường xung quanh).
Ngoại quan sản phẩm	Màu sắc và độ nhớt có thể thay đổi giữa các lô hàng, nhưng hiệu suất và tính toàn vẹn của các bộ phận đã được kết dính sẽ không bị ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào.

ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH

- Đường hầm và cơ sở hạ tầng dân dụng: kết dính gioăng EPDM vào các đốt hầm bê tông đúc sẵn trong các dự án thi công bằng máy khoan hầm (TBM)
- Giao thông vận tải: các khu vực lắp ráp nhạy cảm với lửa trong môi trường bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu (MRO) đường sắt, hàng hải và hàng không
- Sản xuất tổng hợp: khu vực gia công nhiệt, buồng hàn và bất kỳ môi trường sản xuất nào yêu cầu giải pháp kết dính không bắt lửa

COMPLIANCE AND QUALITY

RoHS statements and Safety Data Sheets for this product are available on request. Contact the MightyLoc team and we will send the current documents.

Vitrochem Technology Pte Ltd

1, Bukit Batok Crescent, #05-40 WCEGA Plaza, Singapore 658064 · +65 6766 7191 · +65 6766 7187 · www.mightyloc.com

Data last reviewed **June 2026**.

All recommendations for the use of our products are based on the current state of our knowledge. The Buyer remains responsible for satisfying itself that the product is suitable for its intended process or purpose. Since we cannot control the application, use, or processing of the product, we accept no responsibility on that basis. Refer to the current controlled data sheet, or contact us, before production use.