喷涂胶黏剂 · 编号 78

Taftspray 78

多用途喷胶

编号	签发	审阅	页
Product ID: DYQWJ/SPI92	Jan 2022	June 2026	1

产品说明

TaftSpray 78 是一款多用途可喷涂合成弹性体胶粘剂，干燥后可粘接大多数轻质材料。它具有高初粘性、良好的喷涂覆盖率、快速干燥和低雾化。它可粘附于纸张、毛毡、软木、木材、塑料以及大多数轻质材料。

典型性能

- 一款高初粘性、高覆盖率、快速干燥的透明胶粘剂，用于将箔材、地毯及多种轻质泡棉、纸张、纸板、毛毡和布料永久粘接到喷漆或未喷漆的金属、木材、硬质纤维板和其他基材上。
- 它提供高初始“抓力”，并有充足的开放时间以便对材料进行定位。
- 低渗透使外观更佳并提高胶粘剂覆盖率。
- 柔软、不起凹痕的胶线。

物理性能

固含量（按重量）	25%
基础	合成弹性体
颜色（湿态和干态）	半透明
净重（约）	450 克
喷雾形态	低雾、细颗粒喷雾
闪点	-40°C
覆盖率 *10 gram/m2, m2/Kg	23
挥发性有机物含量（VOC）%	52%
有害空气污染物	无

施工/操作信息

使用说明

使用说明

- 1. 表面准备：表面必须清洁、干燥，无污垢、灰尘、油、松脱的油漆、蜡或油脂等。
- 2. 施工温度：为获得最佳效果，胶粘剂和待粘接表面的温度应至少为 18°C。
- 3. 施工：
- 充分摇匀罐体。
- 转动喷嘴使箭头指向罐沿上的圆点。（注意：始终将喷嘴对准远离自己和他人的方向。）
- 将罐体距待喷涂表面 15-20 cm 处握持。
- 在胶粘剂具有强初粘性时进行粘接。
- 使用后，倒置罐体，按压喷嘴直至喷出物中无胶粘剂。
- 用松节油清洁喷嘴*
- 4. 粘接时间范围：
- 1 个表面 – 10 秒至 15 分钟
- 2 个表面 – 10 秒至 30 分钟
- 超强粘接 – 喷涂两个表面并至少留出 30 秒干燥时间。

储存

请将产品储存在 16°C – 28°C，以获得最长储存寿命。请勿将产品暴露于阳光直射或明火。高温可能缩短储存寿命。低温可能暂时增加黏度。

保质期

本产品自生产之日起最长保质期为 24 个月。

注意事项信息

操作本产品时，请查阅安全数据表以获取健康与安全信息。

合规与质量

本产品的 RoHS 声明及安全数据表可应要求提供。联系 MightyLoc 团队，我们将向您发送最新文件。

Vitrochem Technology Pte Ltd

1, Bukit Batok Crescent, #05-40 WCEGA Plaza, Singapore 658064 · +65 6766 7191 · +65 6766 7187 · www.mightyloc.com

数据最近审阅于 **June 2026**。

我们关于产品使用的所有建议均基于现有的知识水平。买方仍有责任自行确认产品适用于其预期的工艺或用途。由于我们无法控制产品的应用、使用或加工，因此对此不承担责任。在投入生产使用前，请参阅最新的受控数据表或与我们联系。